

BENJAMIN MOORE
FRESH START® ALL-PURPOSE 100%
ACRYLIC PRIMER 023 00, 023 04



Wodorozcieńczalna, akrylowa farba gruntująca, izolująca plamy, zacieki i osady, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

OPIS:

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba gruntująca przeznaczona do problematycznych podłóży eksponowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkt dostępny w dwóch wersjach oznaczonych symbolami „023 00” (biała) oraz „023 04” (baza Deep Color Base).

Farba gruntująca doskonale izoluje tłuste plamy, zacieki wodne i z rdzy (np. po awariach instalacji sanitarnych), graffiti, „krwawienie” drzewa cedrowego i sekwoi, osady nikotynowe, plamy bitumiczne, sadzę (np. po pożarze) oraz ślady kredek. Produkt do stosowania przed aplikacją wodorozcieńczalnych farb marki Benjamin Moore. Farba gruntująca posiada bardzo dobre właściwości izolujące, doskonałą siłę krycia, właściwości wypełniające, wysoką przyczepność do podłoża, ogranicza zużycie farby nawierzchniowej, wyrównuje i redukuje chłonność podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie a także zapewnia doskonałą przyczepność farby nawierzchniowej.

Baza „023 04” Deep Color Base przeznaczona jest do barwienia na ciemne kolory i znajduje zastosowanie jako warstwa gruntująca przed aplikacją farb nawierzchniowych w intensywnych lub trudnokryjących odcieniach.

Grunt *FRESH START® ALL-PURPOSE 100% ACRYLIC PRIMER 023 i 023 04* polecany jest w zakresie gruntowania ścian i sufitów oraz drewnianych i metalowych elementów wykończeniowych (np. futryn, listew, drzwi), płytek ceramicznych we wnętrzach budynków, zewnętrznych podłóży drewnianych i metalowych oraz elewacji.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- **bardzo dobre właściwości izolujące (stosowanie na problematycznych podłożach)**
- **wyrównuje i redukuje chłonność podłoża**
- **wzmacnia powierzchnię**
- **ogranicza zużycie farby nawierzchniowej**
- **zapewnia siłę krycia finalnych wymalowań w ciemnych odcieniach (wersja „023 04”)**
- **ujednolica kolorystycznie**
- **poprawia przyczepność farby nawierzchniowej**
- **doskonała siła krycia**
- **doskonała przyczepność do podłoża**
- **krótki czas schnięcia**
- **wysoka wydajność**

Informacje techniczne (specyfikacja dla białej farby – „023 00”)

spoiwo:	dyspersja akrylowa
pigment:	biel tytanowa
zawartość części stałych:	29,4 %
wydajność:	ok. 11 m ² /l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.
grubość warstwy malarskiej:	
- na mokro	97 µm
- na sucho:	33 µm
czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%):	
- suchość dotykowa:	min. 1 godz.
- aplikacja kolejnej warstwy:	min. 3 godz.
- aplikacja farby nawierzchniowej:	min. 24 godz.
rodzaj schnięcia:	odparowanie i koalescencja
lepkość:	99 ± 3 KU
temperatura zapłonu:	nie występuje
stopień połysku:	pełny mat
kolorystyka:	Wersja „023 00” - biel oraz możliwość kolorowania w systemach barwienia BENJAMIN MOORE® COLOR PREVIEW® lub GENNEX® Platform (do 64 jednostek na 3,78 l produktu). Wersja „023 04” (baza Deep Color Base) - intensywne, ciemne kolory w systemie barwienia GENNEX® Platform.
temperatura malowanej powierzchni:	od +10°C do +32°C
rozcieńczalnik:	nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda)
czyszczenie:	czysta woda
ciężar 1 l:	1,27 kg
temperatura przechowywania:	od +5°C do +32°C
LZO:	Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO.
opakowania*:	0,95 l; 3,78 l

* 3,78 L = 1 galon; 0,95 L = ¼ galona;

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: podłoża wewnętrzne: tradycyjne wyprawy wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, drewno i podłoża drewnopochodne, płytki ceramiczne, metal (stal, żeliwo, stal ocynkowana oraz aluminium), renowacja istniejących powłok malarskich.

podłoża zewnętrzne: tradycyjne wyprawy wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, drewno i metal (stal, żeliwo, stal ocynkowana oraz aluminium), renowacja istniejących powłok malarskich.

Uwaga: w przypadku farby nawierzchniowej w intensywnych lub trudnokryjących odcieniach zastosować bazę do barwienia, oznaczoną symbolem „023 04” Deep Color Base.

Przygotowanie podłoża:

• **powierzchnie niemalowane:**

Ściany wewnętrzne i sufity oraz elewacje budynków: Powierzchnie nowych wypraw cementowo-wapiennych, cementowych i podłoży betonowych gruntować po 4 tygodniach sezonowania a gładzie gipsowe po całkowitym wyschnięciu i związaniu. Należy usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty podłoża. W przypadku elewacji zmyć całą płaszczyznę ścian wodą pod wysokim ciśnieniem a osypujące się (spudrowane) podłoża wypiąskować. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty. Przygotowane w powyższy sposób podłoża zagruntować *FRESH START® ALL-PURPOSE 100% ACRYLIC PRIMER 023 lub 023 04*.

W przypadku podłoży gipsowych oraz osłabionych wypraw tynkarskich przed aplikacją gruntu zastosować preparat *SUPER SPEC HP™ CLEAR ACRYLIC SEALER P27*. Farbę gruntującą *FRESH START® ALL-PURPOSE 100% ACRYLIC PRIMER 023 lub 023 04* aplikować po min. 12 godzinach.

Podłoża drewniane i drewnopochodne: Świeże podłoża drewniane należy odpowiednio wysuszyć i wysezonować. Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, żywicę i luźne fragmenty podłoża. Nierówności i spękania wyrównać odpowiednią szpachlówką lub masą wypełniającą. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

Podłoża metalowe: Podłoża cynkowe, ocynkowane i aluminiowe należy oczyścić z brudu, kurzu, warstwy tlenkowej i odtłuścić benzyną lakową (White Spirit). Do odtłuszczenia można również zastosować wodę z dodatkiem detergentu. W przypadku podłoży ocynkowanych użyć odpowiedniego preparatu z dodatkiem amoniaku. Całą powierzchnię należy bardzo dokładnie zmyć czystą wodą i wysuszyć. Podłoża stalowe (również odsłoniętą stal na powierzchniach ocynkowanych) i żeliwne należy oczyścić z rdzy do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (wg PN ISO 8501-1), usunąć brud i kurz po czym odtłuścić.

Uwaga: w przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntowania stanowi absolutny wymóg technologiczny.

W sytuacji malowania farbami nawierzchniowymi w intensywnych lub trudnokryjących odcieniach zastosować bazę do barwienia, oznaczoną symbolem „023 04” Deep Color Base.

• **powierzchnie malowane (istniejące powłoki malarskie):**

Ściany i sufity: Usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatowić. W przypadku elewacji zmyć całą płaszczyznę ścian wodą pod wysokim ciśnieniem a osypujące się (spudrowane) podłoża wypiąskować. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

Podłoża drewniane i drewnopochodne: Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie i luźne fragmenty podłoża. Nierówności i spękania wyrównać odpowiednią szpachlówką lub masą wypełniającą. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi

i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty. Powierzchnię podłoża zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, dokładnie odpylić i odtłuścić.

Podłoża metalowe: Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, rdzę i łuszczące się powłoki malarskie. Powierzchnię podłoża zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, dokładnie odpylić i odtłuścić benzyną lakową (White Spirit).

Uwaga: w przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać gruntowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynność gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki malarskiej.

Uwaga: w przypadku malowania farbami nawierzchniowymi w intensywne lub trudnokryjących odcieniach zastosować bazę do barwienia, oznaczoną symbolem „023 04” Deep Color Base.

• **powierzchnie pokryte tapetami:** niewystarczająco przylegające tapety należy oderwać od podłoża, usunąć starą warstwę kleju, wyszlifować, odpylić, zagruntować i ponownie przykleić. Istniejące tapety oczyścić z brudu, kurzu, tłustych plam.

Uwaga: zaleca się stosowanie gruntu zabarwionego pod kolor farby nawierzchniowej.

APLIKACJA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Farbę gruntującą aplikować w 1-2 warstwach pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem. Do natrysku typu airless stosować następujące parametry: ciśnienie 103÷172 bar, średnica dyszy 0.013 – 0.017.

Pracować metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od narzędzia malarskiego. Kolejną warstwę aplikować po min. 3 godzinach. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i elementów oraz w narożnikach pomieszczeń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE lub RICHARD.

Farbę nawierzchniową marki Benjamin Moore nanosić po min. 24 godzinach od gruntowania FRESH START® ALL-PURPOSE 100% ACRYLIC PRIMER 023 lub 023 04.

Na twardych i gładkich podłożach, takich jak metal i płytki ceramiczne powłoka uzyskuje maksymalną przyczepność i twardość po około 3-4 dniach od aplikacji.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%.

Czas schnięcia:

W temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie ok. 1 godziny.

W wymienionych warunkach następną warstwę aplikować po min. 3 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga:

Zaleca się łączne stosowanie systemu – farby gruntującej FRESH START® ALL-PURPOSE 100% ACRYLIC PRIMER 023 lub 023 04 oraz farb nawierzchniowych marki Benjamin Moore.

Zabarwić dostateczną ilość gruntu z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

Do produktu w wersji białej „023 00” nie wprowadzać pigmentów w ilości powyżej dozwolonej w systemie barwienia BENJAMIN MOORE® COLOR PREVIEW® lub GENNEX® Platform. Możliwe jest wystąpienie niewielkich różnic w kolorze farby barwionej w obydwu wymienionych systemach. Z tego powodu zaleca się barwienie farby przeznaczonej do gruntowania całego obiektu w jednym z wybranych systemów kolorowania.

Bazę „023 04” Deep Color Base barwić w innowacyjnym systemie kolorowania GENNEX® Platform. Nie stosować bazy 04 Deep Color Base bez dodatku pigmentów.

Producent nie odpowiada za złą jakość powłoki w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 3,78 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po zakończeniu należy starannie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku. W czasie malowania pomieszczeń nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

4 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Termin przydatności podany na opakowaniu.

CERTYFIKATY, ATESTY:

- Atest Higieniczny PZH

B.M. Polska Sp. z o. o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.

B.M Polska Sp. z o. o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.